

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Hedvábně lesklý rychle schnoucí jednovrstvý lak na bázi alkyd-nitro, vytváří silné vrstvy - na ocelové dílce, litinu, kontejnery, stroje, šasi, skříňky rozvaděčů, transportní zařízení, aj. pro interiéry i exteriéry - výborně se hodí pro náplně sprejů.

Základní údaje:

Báze pojiva: kombinace alkyd-nitro
Objem pevných částic: 63 - 68 váh.%
Stupeň lesku: 20-30% / 60° hedvábně matný **DIN 67 530**
Specif.hmotnost: 1,30 - 1,50 kg/litr **DIN 51 757**
Dodací viskozita: tixotropní **DIN 53 211**

Vlastnosti:

- elektrostaticky zpracovatelný
- rychle schne
- velká odolnost proti UV-záření i vlivu povětrnosti
- odolnost proti benzínu a naftě při přechodném zatížení
- odolnost proti teplotě: trvale: do 130 °C
krátkodobě: do 150 °C

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách minimální doba skladovatelnosti 3 roky

Pokyny pro zpracování

Vnější podmínky: Od +10 °C, a do 80% relat.vlhkosti vzduchu.

Příprava podkladu: **Železo, ocel:** očistit, event.obrousit (odstranit rez,okuje,povrchovou vrstvu válc.materiálu) a odmastit přípravkem **MIPA Silikon-entferner**

Způsoby aplikace:	tlak (bar)	tryska (mm)	počet prac.chodů	ředění
tlak.vzduchem	4 - 5	1,3 - 1,5	2 - 3	15 - 20 %
HVLP	2,5 - 3	1,3 - 1,5	2 - 3	15 - 20 %
air-less	120 - 150	0,4 - 0,5 (65-95°)	1	0 - 5 %

Sušení:

	nechytá prach	Ize uchopit	Ize montovat	Ize přelakovat
teplota objektu 20 °C	5 - 10 min.	20- 30 min.	12 hod.	12 hod.
teplota objektu 60 °C			90 min.	

Konečné vytvrdnutí za 6 - 7 dnů (20 °C)

Ředění: k nástřiku: ředidlo **Mipa Verdünnung UN** nebo **UN 21**

Při užití tužidla **Mipa Härterverdünnung** se urychlí schnutí a značně se zvýší odolnost nátěru. Přídavek ve stejných podílech jako při užití ředidel **Verdünnung UN** nebo **UN 21**.



Mipa AK 236-20

jednovrstvý hedvábně matný krycí lak - vytváří silné vrstvy

d1/0509

2 / 2

Návrh složení nátěru:

Železo, ocel:

krycí lak: **Mipa AK 236-20** (tloušťka vrstvy 80 - 100 µm)

Při zvýšeném požadavku na protikorozi ochranu předem pořídit základní nátěr přípravkem **Mipa AK 105-20** (tloušťka vrstvy 60 - 80 µm)

Vydatnost:

3,0 - 3,5 m²/ kg (tloušťka suché vrstvy 80 µm)

Zvláštní pokyny

Materiál je určen jen pro profesionální zpracování. Na zvláštní objednávku lze dodat materiál s obsahem olova - tento materiál se pak nesmí používat na předměty, které mohou být žvýkány nebo olizovány dětmi. Při nanesení příliš silné vrstvy se značně zvýší doba schnutí.

Bezpečnostní pokyny

Při práci s přípravkem nekuřte, nejedzte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Čistění náradí

Okamžitě po použití nitroředidlem.

Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku. Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastických věder odstranit kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9