

CENÍK

mistral

fasády • omítky • barvy

KREATIVNÍ TECHNIKY

- dekorativní povrchy pro interiéry a exteriéry
- imitace betonu, dřeva, kamene, kovu
- paleta barev podle RAL, NCS a další
- široký výběr struktur a hrubosti povrchů
- produkty pro zalakování

Pracovní
postup
pro
dekorační
techniky

MISTRAL KREATIV

PŘÍPRAVA PODKLADU

Příprava podkladů je zásadní pro dosažení požadovaného dekorativního efektu a přímo ovlivňuje výsledný vzhled. Podklad na který bude technika aplikována musí být pevný, zbavený nečistot, prachu a separačních materiálů. Nesoudržné vrstvy musí být odstraněny.

DOPORUČENÁ SKLADBA—TECHNOLOGIE

1. Vyrovnání a sjednocení podkladu materiálem **Mistral MASSA S**
2. **MISTRAL OMÍTKOVÝ PODKLAD** pro všechny povrchy
3. **MISTRAL SILIKONOVÁ OMÍTKA** zrno 1 mm zatíraná
4. **MISTRAL KREATIV SILIKONOVÁ** omítka zrno 0,5 mm
5. **MISTRAL RENOVAČNÍ LAZURA / LAK**. Možno tónovat do různých odstínů

APLIKAČNÍ POSTUP

- Na připravený podklad nanese válečkem souvislou vrstvu **MISTRAL OMÍTKOVÝ PODKLAD** a necháme cca 3 hodiny zaschnout.
- **MISTRAL SILIKONOVÁ OMÍTKA 1 mm** nanese pomocí nerezového hladítka celoplošně na tloušťku zrna a necháme zaschnout cca 12 hodin
- **OMÍTKU MISTRAL KREATIV** aplikujeme nerezovým hladítkem dle vybrané techniky a necháme zaschnout cca 12 hodin
- Po úplném zaschnutí provedeme celoplošné přebroušení, nejlépe excentrickou bruskou s vysavačem (brus 80/120).
- **MISTRAL RENOVAČNÍ LAK / LAZURU** nanese válečkem nebo štětcem plně do všech pórů. Poté suchou houbou nebo hadrem vytíráme podle požadovaného vzhledu.

technika BOLOGNA

- kreativní pojetí pohledové stěrky
- použití v interiéru i exteriéru

APLIKACE

- Na připravený podklad nanese válečkem souvislou vrstvu **MISTRAL OMÍTKOVÝ PODKLAD** a necháme cca 3 hodiny zaschnout.
- Pomocí nerezového (čistého) hladítka nanášíme celoplošné 1. vrstvu **MISTRAL SILIKONOVÉ OMÍTKY 1 mm** na tloušťku zrna. Zatočíme pomocí plastového hladítka a necháme uschnout cca 12 hodin.
- Po úplném zaschnutí nanášíme opět nerezovým hladítkem 2. vrstvu **SILIKONOVÉ OMÍTKY MISTRAL KREATIV** ve větší vrstvě. Hladítkem poté nepravidelně tupujeme v celé ploše a následně vytvořený design lehce utahujeme. Necháme uschnout cca 12 hodin.
- Po úplném vyschnutí celoplošně přebrousíme nejlépe excentrickou bruskou s hrubostí brusy 80/120. Vykreslí se nám všechny nerovnosti, kaverny a tahy.
- V konečné fázi provedeme celoplošné lazurování nebo zalakování válečkem materiálem **MISTRAL RENOVAČNÍ LAK/LAZURA** a následně vytíráme houbou nebo hadrem.



25 Kč / 1m²

130 Kč / 1m²

140 Kč / 1m²

60 Kč / 1m²

cena celkem 355 Kč / 1m²

technika LAZIO

- jednobarevné pojetí pohledové stěrky
- použití v interiéru i exteriéru

APLIKACE

- Na připravený podklad nanese válečkem souvislou vrstvu **MISTRAL OMÍTKOVÝ PODKLAD** a necháme cca 3 hodiny zaschnout .
- Pomocí nerezového (čistého) hladítka nanášíme celoplošné 1.vrstvu **MISTRAL SILIKONOVÉ OMÍTKY 1 mm** na tloušťku zrna. Zatočíme pomocí plastového hladítka a necháme uschnout cca 12 hodin.
- Druhou vrstvu **SILIKONOVÉ OMÍTKY MISTRAL KREATIV** nanášíme (čistým) hladítkem a snažíme se vytvářet nepravidelné tahy (žíly) v celé ploše. Necháme uschnout cca 12 hodin.
- Po úplném vyschnutí celoplošně přebrousíme nejlépe excentrickou bruskou s hrubostí brusu 80/120 . Vykreslí se nám všechny tahy .
- V konečné fázi provedeme celoplošné lazurování nebo zalakování válečkem materiálem **MISTRAL RENOVAČNÍ LAK/LAZURA**.



25 Kč / 1m²

130 Kč / 1m²

140 Kč / 1m²

60 Kč / 1m²

cena celkem 355 Kč / 1m²

technika NEAPOL

- jedinečné pojetí pohledového betonu
- použití v interiéru i exteriéru

APLIKACE

- Na připravený podklad nanese válečkem souvislou vrstvu **MISTRAL OMÍTKOVÝ PODKLAD** a necháme cca 3 hodiny zaschnout .
- Pomocí nerezového (čistého) hladítka nanášíme celoplošné 1. vrstvu **MISTRAL SILIKONOVÉ OMÍTKY 1 mm** na tloušťku zrna. Zatočíme pomocí plastového hladítka a necháme uschnout cca 12 hodin
- druhou vrstvu **SILIKONOVÉ OMÍTKY MISTRAL KREATIV** nanese (čistým) hladítkem stylem - vytváření pŕlměsíćů. Na hladítko trošku víc přitlačíme, aby nám lehce poskakovalo po aplikované vrstvě. Stahujeme materiál do co největšího vyhlazení. Necháme uschnout cca 12 hodin.
- Po úplném vyschnutí celoplošně přebrousíme nejlépe excentrickou bruskou s hrubostí brusy 80/120 do úplného vyhlazení.
- V konečné fázi provedeme celoplošné lazurování nebo zalakování válečkem materiálem **MISTRAL RENOVACNÍ LAK/LAZURA** a následně vytíráme houbou nebo hadrem.



25 Kč / 1m²

130 Kč / 1m²

140 Kč / 1m²

60 Kč / 1m²

cena celkem 355 Kč / 1m²

technika MODENA

- lehce extravagantní pojetí pohledové stěrky
- použití v interiéru i exteriéru



APLIKACE

- Na připravený podklad nanese válečkem souvislou vrstvu **MISTRAL OMÍTKOVÝ PODKLAD** a necháme cca 3 hodiny zaschnout.
- Pomocí nerezového (čistého) hladítka nanášíme celoplošné 1.vrstvu **MISTRAL SILIKONOVÉ OMÍTKY 1 mm** na tloušťku zrna. Zatočíme pomocí plastového hladítka a necháme uschnout cca 12 hodin.
- Druhou vrstvu **SILIKONOVÉ OMÍTKY MISTRAL KREATIV 0,5 mm** nanášíme pomocí (čistého) hladítka ve větší vrstvě celoplošně. Čistým hladítkem vytváříme tahy / žíly v celé ploše. Následně lehce utahujeme tak, aby nám zůstávaly vidět tahy / žíly. Necháme uschnout cca 12 hodin.
- Po úplném vyschnutí celoplošně přebrousíme nejlépe excentrickou bruskou s hrubostí brusu 80/120 . Vykreslí se nám všechny nerovnosti a tahy.
- V konečné fázi provedeme celoplošné lazurování nebo zalakování válečkem materiálem **MISTRAL RENOVAČNÍ LAK/LAZURA** a následně vytíráme houbou nebo hadrem.

25 Kč / 1m²

130 Kč / 1m²

140 Kč / 1m²

60 Kč / 1m²

cena celkem 355 Kč / 1m²

technika PALERMO

- plastické pojetí pohledové stěrky vrstvenou technikou
- použití v interiéru i exteriéru



APLIKACE

- Na připravený podklad nanese válečkem souvislou vrstvu **MISTRAL OMÍTKOVÝ PODKLAD** a necháme cca 3 hodiny zaschnout.
- Pomocí nerezového (čistého) hladítka nanášíme celoplošně 1. vrstvu **MISTRAL SILIKONOVÁ OMÍTKY 1 mm** na tloušťku zrna. Zatočíme pomocí plastového hladítka a necháme uschnout cca 12 hodin.
- Druhou vrstvu **SILIKONOVÉ OMÍTKY MISTRAL KREATIV 0,5 mm** nanese stylem – vynechávání míst a vytváření takzvaných kaveren v celé ploše. Tvar a množství kaveren upravujeme následným utahováním dle požadovaného designu. Utahujeme do hladka. Necháme uschnout cca 12 hodin.
- Po úplném vyschnutí celoplošně přebrousíme nejlépe excentrickou bruskou s hrubostí brusu 80/120. Vykreslí se nám všechny kaverny.
- V konečné fázi provedeme celoplošné lazurování nebo zalakování válečkem materiálem **MISTRAL RENOVAČNÍ LAK/LAZURA** a následně vytíráme houbou nebo hadrem.

25 Kč / 1m²

130 Kč / 1m²

140 Kč / 1m²

60 Kč / 1m²

cena celkem 355 Kč / 1m²

MISTRAL výrobky pro KREATIVNÍ TECHNIKY



MISTRAL MASSA S – pastovitý jemný stěrkový tmel pro interiéry, dobře brouditelný, s vysokým obsahem sušiny, vysoce plnivý.
Vydatnost: 1kg/m². **Balení:** 2kg, 7kg, 25kg.



MISTRAL PRIMER ELITE – nízkomolekulární penetrace s vysoce hloubkovou penetrační schopností, vhodná na venkovní a vnitřní omítky, zdivo, sádrové stěrky, sjednotí nasákavost povrchu a zajistí vyšší přídržnou dalších nátěrů.
Vydatnost: 10m²/1l. **Balení:** 1l, 5l, 10l.



MISTRAL ADHEZNÍ MÚSTEK – vodou ředitelný základní, penetrační a zpevňovací nátěr s obsahem křemičitého písku pro zvýšení přilnavosti k problematickým savým i nesavým podkladům. **Vydatnost:** 5 m²/kg. **Balení:** 1kg, 4kg, 15kg.



MISTRAL OMÍTKOVÝ PODKLAD – vodou ředitelný univerzální penetrační nátěr s obsahem jemnozrného křemičitého písku pro zlepšení přilnavosti vrchní omítky/barvy. Vhodný na vnější i vnitřní povrchy, na maltové omítky, beton a sádrové omítky. Nátěr je propustný pro vodní páry. **Vydatnost:** 5 m²/kg. **Odstín:** bílá, tónovatelný v systému Mipa ProMix dle vzorníků Mistral, RAL, NCS a jiných. **Balení:** 1kg, 4kg, 7,5kg, 15kg.



MISTRAL SILIKONOVÁ OMÍTKA 1,0H – je pastovitá jemnozrná omítka na bázi silikonové pryskyřice s velikostí zrna 1mm, zatíraná struktura. Lze použít jako konečná povrchová úprava nebo v kombinaci s finální úpravou Mistral KREATIV silikonovou omítkou. **Vydatnost:** 1,6 m²/kg podle použité techniky. **Odstín:** bílá, tónovatelná v systému Mipa ProMix dle vzorníků Mistral, RAL, NCS a jiných. **Balení:** 25kg.



MISTRAL KREATIV SILIKONOVÁ OMÍTKA – je pastovitá jemnozrná omítka na bázi silikonové pryskyřice pro vytváření a úpravu kreativních povrchů v exteriérech a interiérech. Lze použít jako konečnou povrchovou úpravu nebo v kombinaci s finální úpravou renovačním lazurovacím lakem. **Vydatnost:** 1,8 – 4,2m²/kg podle použité techniky. **Odstín:** bílá, tónovatelná v systému Mipa ProMix dle vzorníků Mistral, RAL, NCS a jiných. **Balení:** 25kg.



MISTRAL RENOVAČNÍ LAZURA / LAK – transparentní vodou ředitelný matný lak určený pro povrchovou kreativní úpravu dekorativních omítek v interiéru i exteriéru. Povrch je omyvatelný a odolný otěru. **Vydatnost:** 5-10m²/kg. **Odstín:** transparentní, tónovatelný v systému Mipa ProMix dle vzorníků Mistral, RAL, NCS a jiných. **Balení:** 1kg, 5kg.

* uvedené ceny jsou s DPH