

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku:	Speciální matný černý lak na umělecké zámečnické práce, např. zábradlí, dekoraci krbů a komínů, mříže, vrata, lucerny, aj. Použitelný také jako antikoroziní lak v jedné vrstvě. Pro interiéry i exteriéry, odolný proti nárazům a poškrábání.		
Vlastnosti:	rychleschnoucí, vytváří rovnoměrný matný povrch, dobrá přilnavost stálý na světle a odolný povětrnostním vlivům, bez obsahu aromátů pojiva na bázi obnovitelných zdrojů		
Obsahuje:	alkydové pryskyřice, alifatické uhlovodíky, minerální plniva, saze, aditiva		
Barva:	černá		
Základní údaje:	Viskozita:	tixotropní	
	Specif.hmotnost:	cca 1,10 g/cm ³	DIN 51 757
	Stupeň lesku:	matný 5%	DIN 67530
Skladování:	V pevně uzavřených originálních nádobách 3 roky.		

Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ	kategorie:	A / i
Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010:	500 g / litr	Skut.obsah v tomto produktu: 382 g / litr

Pokyny pro zpracování

Vnější podmínky:	Od +10°C a až do 80% relativní vlhkosti vzduchu		
Vlastnosti podkladu:	Podklad musí být čistý, suchý, a zbavený rezu a mastnoty a uvolněných částí.		
Podklady:	železo (zámečnické dílce)		
Způsoby aplikace:	natírání, válečkování materiál je dodáván k přímému zpracování, ředit jen v případě potřeby Mipa Verdünnung KH, UN, UN21		
Doba schnutí:	nechytá prach:	za 30 - 40 min.	
	lze manipulovat:	za 2 hod.	
	lze přetírat:	za 12 hod.	
Síla vrstvy:	cca 30 - 50 µm suché vrstvy		
Krycí nátěr:	1 - 2x Mipalux HS Mattlack schwarz		
Vydatnost:	cca 12 m ² / z 1 litru		

Zvláštní upozornění

Obsah nádoby před zpracováním dobře rozmíchat. Pro zvýšení konečného efektu lze nátěr **Mattlack schwarz** přetřít materiálem **Mipa Patinierfarbe**.



Mipalux HS Mattlack schwarz matný černý lak

d9/0915

2 / 2

Bezpečnostní pokyny

Přípravek používat jen v dobře větraných prostorech. Při práci nekouřit, nepít a nejíst.
Uchovávat mimo dosah dětí.

Čistění náradí

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách nitroředidlem. Také rozstříknutou barvu ihned očistit nitroředidlem. Již zaschlý film lze odstranit odbarvovačem.

Odstraňování odpadu

Zbytky barvy a obal odstraňte dle doporučení na etiketě výrobku. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí. Zbytky výrobků: O 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Obaly čisté: 0 15 01 06 Směsné obaly.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9