

Interiér plus

sněhově bílá disperzní malířská barva



Mistral Interiér plus je vodou ředitelná bílá disperzní malířská barva s vysokou bělostí. Nátěr je oteruvzdorný, vyniká vysokou prodyšností pro vodní páry ($S_d < 0,09m$).

Použití: K vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných a vápenocementových omítek, sádkartonu, betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených a sanačních omítek. Pro výmalbu obývacích a komerčních prostor, chodeb, kanceláří, škol, průmyslových prostor apod.

Podklad: Podklad musí být suchý (max. vlhkost 3%), vyzrálý, zbavený nečistot a mastnoty, starých nesoudržných nátěrů. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přidržitostí je nutné předem oškrábat. Praskliny vyplňte vhodným tmelem např. **Mistral Massa S**. Extrémně hladké podklady (např. sádkarton) penetrujte přípravkem **Mistral Bílá penetrace**. Velmi savé podklady penetrujte přípravkem **Mistral Primer** nebo **Mistral Primer Elite**. Soudržný, nesprašující podklad a málo nasávkavý původní nátěr penetrujte naředěnou barvou **Mistral Interiér plus** (10 až 25% podle typu podkladu).

Aplikace: Pro první vrstvu barvu naředit 10-15% vody, druhou vrstvu neředěte a naneste nejdříve po 4 hodinách (při teplotě 20°C). Barvu nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáč technikou Airless. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení. Před aplikací barvu důkladně promíchejte. Barvu aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním zářením. **Doporučená teplota podkladu a okolí pro aplikaci** je od +5°C do +35°C.

Technické parametry:

Základní složení	akrylátová disperze, voda, oxid titaničitý, aditiva, mramor, konzervační prostředky
Hustota	cca. 1,60 g/cm ³
Zrnitost (ČSN EN 13300)	jemný
Odstín	bílý nebo tónování pigmenty MIPA PMD
Bělost (% MgO)	≥ 93
Teoretická vydatnost v jedné vrstvě	6 - 8 m ² z 1 kg barvy, podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.
Schnutí při 20°C a 65% rel. vlhkosti	Přetíratelné nejdříve po 4 - 6 hod., suché na dotek po 30min. Zvýšená vlhkost a nižší teplota dobu schnutí prodlužuje.
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	třída 5
Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1)	třída V1 (vysoká)

Bezpečnostní opatření:

Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, případně obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc:

Barva není zdraví škodlivá. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při požití vypláchněte ústa vodou. Ve všech vážných případech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc.

Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu:

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Balení: 7 kg, 15 kg, 40 kg

Skladování: skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +28°C. Doba skladovatelnosti je 2 roky. Výrobek nesmí přemrznout!

EU limitní hodnoty VOC:

Kat.A/h: 30g/l-2010, výrobek obsahuje 10g/l VOC

Výrobce:

Mistral Paints, s.r.o.
Poděbradská 65a
Praha 9
Česká republika

e-mail: info@mistral-paints.cz
www.mistral-paints.cz